

ClimaGuard® Premium2

Verglasung*	Beschichtung auf Pos.	Lichttransmission (%)	Lichtreflexion (%)	Farbwiedergabeindex	g-Wert (%)	Ug-Wert (W/m ² K)
4-16-4	3	82	12	98	64	1,1
4-14-4-14-4	2+5	74	16	97	53	0,6

* 90% Argonfüllung

